

## DESCRIPCION

Imprimación al agua transparente, de alta calidad, a base de copolímeros acrílicos puros en emulsión, de partícula muy fina.

## PROPIEDADES

- Máxima penetración en soportes porosos.
- Aporta consistencia y porosidad uniforme a la superficie.
- Mejora la adherencia de las capas subsiguientes.
- Endurece y sana los fondos deleznales.
- Secado rápido.
- Muy buena adherencia.
- Muy concentrado. Extraordinario rendimiento.

## USOS

- Interior-exterior.
- Preparación para superficies porosas de obra que regula la porosidad y da consistencia.
- Endurecedor de fondos pulverulentos y/o deleznales, mejorando la adherencia de las capas posteriores.

## DATOS TECNICOS

Acabado	<b>Mate/semimate (evitar brillos por exceso de capa).</b>
Color	Transparente.
Densidad	1 gr./cc
Sólidos	48%
Rendimiento	25 - 60 m <sup>2</sup> /lt (según dilución y absorción del soporte).
Secado	15 – 30 minutos (depende de temperatura y HR).
Repintado	+4h.
Clasificación	NF T 36-005: Familia I Clase 7b2.

## SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia.
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza y suave lijado.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y proceder como en superficies nuevas.

## APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	500 %	500 %	500 %

**Disolvente: Agua.**

## PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar FDS.

## ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

## PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 15L., 4L., 0.750L.

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sin restos de polvo, salitre, etc.
- Diluir una parte de ECUFIX FIJADOR con 5 partes de agua.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

## SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Sobre yeso aplicar previa limpieza de partículas sueltas o extrañas.

El contenido de la presente ficha técnica tiene un valor orientativo, reservandonos la facultad de realizar los cambios que consideremos oportunos. Debido a la variedad de factores que intervienen en la aplicación de nuestros productos, no podemos asumir ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenidos.

PINTURAS ECU, S.L. Pol. Ind. Marines, parc. Nº 9 46169 Marines – Valencia. Tel. 96 164 83 60 [www.pinturasecu.es](http://www.pinturasecu.es)

