

DESCRIPCION

Barniz sintético-uretanado de poro cerrado y acabado brillante.

PROPIEDADES

- Excelente brochabilidad.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Muy buena nivelación. Acabado perfecto.
- Acabado brillante, de gran finura y suavidad de tacto.
- Fácil aplicabilidad.
- Secado rápido.
- Alta flexibilidad.
- Gran dureza. Buena resistencia al rayado.
- Fácilmente limpiable. Resistente a los productos de limpieza doméstica.
- Contiene filtros UV.

USOS

- Interior-exterior.
- Protección y decoración de todo tipo de maderas en puertas, ventanas, muebles, barandillas, etc.
- Suelos de madera domésticos, con tráfico moderado.

DATOS TECNICOS

Acabado	Brillante.
Color	Transparente.
Densidad	0.96 gr./cc.
Sólidos	56%
Rendimiento	14 - 16 m ² /lt
Secado	2-4 Horas (depende de temperatura y HR).
Repintado	+ 24h.
COV	Cat(e): 400g/l (2010) Contenido máximo producto:399g/l.
Diluyente y limpieza	Disolvente sintéticos 100.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes, sin restos de grasa, polvo, salitre, etc.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.
- Es fundamental respetar los tiempos de secado y repintado entre capas, tanto del barniz como de las imprimaciones previas utilizadas en cualquier caso.
- No pintar por debajo de 5°C de temperatura ni por encima de los 35°C, ni con humedad relativa superior al 80%
- No pintar bajo riesgo de lluvia ni en superficies sometidas a fuerte insolación.

MADERAS NUEVAS SIN PINTAR:

- La madera debe contener un nivel de humedad inferior al 12%.
- Eliminar soportes extraños y/o residuos.
- Proteger si fuera necesario contra hongos e insectos con una imprimación fungicida adecuada.
- En maderas al interior es conveniente una capa de sellador tapaporos.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia.
- Si la antigua pintura o barniz está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza y suave lijado.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y proceder como en superficies nuevas.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	0-5 %	0-10 %	10-20%
2º MANO	0-5 %	0-10%	10-20%

Disolvente: Sintéticos 100.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS.

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envases metálicos de 4L.,0.750L.,0.375L.