FICHA TECNICA

# BARNIZ URETANADO SATINADO

Octubre 2013

## DESCRIPCION

Barniz sintético-uretanado de poro cerrado y acabado satinado.

## PROPIEDADES

- Excelente brochabilidad.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Muy buena nivelación. Acabado perfecto.
- Acabado de gran finura y suavidad de tacto.
- Fácil aplicabilidad.
- Secado rápido.
- Alta flexibilidad.
- Gran dureza. Buena resistencia al rayado.
- Fácilmente limpiable. Resistente a los productos de limpieza doméstica.
- Contiene filtros UV.

## USOS

- Interior-exterior.
- Protección y decoración de todo tipo de maderas en puertas, ventanas, muebles, barandillas, etc.
- Suelos de madera domésticos, con tráfico moderado.

## DATOS TECNICOS

| | |
|---|---|
| Acabado | **Satinado.** |
| Color | Transparente. |
| Densidad | 0.96 gr./cc. |
| Sólidos | 56% |
| Rendimiento | 14 - 16 $m^2$/lt |
| Secado | 2-4 Horas (depende de temperatura y HR). |
| Repintado | + 24h. |
| COV | Cat(e): 400g/l (2010)<br>Contenido máximo producto:399g/l. |
| Diluyente y limpieza | Disolvente sintéticos 100. |

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes, sin restos de grasa, polvo, salitre, etc.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.
- Es fundamental respetar los tiempos de secado y repintado entre capas, tanto del barniz como de las imprimaciones previas utilizadas en cualquier caso.
- No pintar por debajo de $5^0$C de temperatura ni por encima de los $35^0$C, ni con humedad relativa superior al 80%
- No pintar bajo riesgo de lluvia ni en superficies sometidas a fuerte insolación.

MADERAS NUEVAS SIN PINTAR:

- La madera debe contener un nivel de humedad inferior al 12%.
- Eliminar soportes extraños y/o residuos.
- Proteger si fuera necesario contra hongos e insectos con una imprimación fungicida adecuada.
- En maderas al interior es conveniente una capa de sellador tapaporos.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia.
- Si la antigua pintura o barniz está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza y suave lijado.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y proceder como en superficies nuevas.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

## APLICACIÓN

| | BROCHA | RODILLO | PISTOLA |
|---|---|---|---|
| 1ª MANO | 0-5 % | 0-10 % | 10-20% |
| 2º MANO | 0-5 % | 0-10% | 10-20% |

**Disolvente: Sintéticos 100.**

## PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
No verter los residuos por el desagüe.
Para más información consultar FDS.

## ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5ºC y 35ºC.

## PRESENTACIÓN

Envases metálicos de 4L.,0.750L.,0.375L.

El contenido de la presente ficha técnica tiene un valor orientativo, resevandonos la facultad de realizar los cambios que consideremos oportunos. Debido a la variedad de factores que intervienen en la aplicación de nuestros productos, no podemos asumir ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenido.
**PINTURAS ECU, S.L.** Pol. Ind. Marines, parc. Nº 9 46169 Marines – Valencia. Tel. 96 164 83 60 **www. pinturasecu.es**