



DESCRIPCION

Pintura plástica al agua de buena calidad, respetuosa con las personas y con el medio ambiente. Formulado con última tecnología de protección del espacio vital.

PROPIEDADES

- Interior – exterior. Calibrado para hacer colores.
- Sin olor, bajo nivel de emisiones.
- Con lones de Plata. Inhibe y previene el crecimiento y reproducción de bacterias y hongos.
- Buena cubrición y blancura.
- No amarillea.
- No salpica.
- Excelente suavidad de aplicación
- Resistencia al frote húmedo

USOS

- Exterior e interior
- Hospitales, vestuarios, gimnasios, colegios, residencias de ancianos, guarderías, etc.

DATOS TECNICOS

Acabado	Mate
Color	Blanco, Base D y Base TR
Densidad	1.35 – 1.60 gr./cc
Sólidos	55 - 64 %
Rendimiento	8 – 12 m ² /lt
Secado	15 - 60 minutos (depende de temperatura y HR)
Repintado	+ 4 horas
Lavabilidad	Clase 2 (UNE EN ISO 11998:2007)
COV (UNE EN ISO 11890-2:2013)	2004/42/CE, Anexo II: Contenido máximo VOCs (Anexo II): 30 g/l. Contenido VOCs (al uso): 5.6 g/l
VOC según French Regulation	Calidad de emisiones: A+

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Determinación del poder cubriente UNE EN ISO 6504-3:2007: 9.31 m²/l (98% poder cubriente)

Certificación Ecológica: EU Ecolabel ES-V/0044/004

Resistencia frote húmedo UNE EN ISO 11998:2007: Clase 2

Certificación UNE 11890-2:2013 (DIRECTIVA 2004/42/CE, Anexo II: Contenido máximo VOCs (Anexo II): 30 g/l. Contenido VOCs (al uso): 5.6 g/l

Certificado según French VOC regulation (ISO 16000): A+

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogenización
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Es conveniente aplicar una mano previa de ECUFIX para regular la absorción de las superficies porosas. Será imprescindible en caso de fondos poco consistentes o deleznales.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de ECUFIX.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	15-20 %	15-20 %	20-25%
2ª MANO	0-10 %	0-10%	10-15%

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de la pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

No tire los restos de pintura por el desagüe o el inodoro, ni deposite el envase en la basura.

Para más información consultar FDS

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 12L., 4L.